



Pegamento en Polvo formulado con Cemento Portland (gris o blanco), arenas silíceas, carbonatos y aditivos especiales que aportan excelente adherencia, trabajabilidad, tiempo abierto y resistencia en la instalación de cerámica, baldosas, piedras y otras piezas decorativa de adsorción media/alta, para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.

Presentación: Saco de 14 Kg. (blanco y gris) / Paleta de 120 sacos.

Instrucciones de empleo:

Preparación de la superficie (piso o pared):

Para que no ocurran fallas de aplicación o desprendimiento, es imprescindible que la superficie sea resistente, que esté completamente limpia, seca y que tenga el anclaje adecuado para la adherencia de las piezas cerámicas o de otro material. El piso o pared debe estar perfectamente nivelado, sin grietas ni fisuras. Para corregir cualquier irregularidad emplee el mortero **InstalPiso** e **InstalFriso** respectivamente. No aplique ninguna pieza cerámica hasta que no se hayan completado las retracciones propias del cemento (curado).

Preparación del pegamento:

Amase la cantidad necesaria de **InstalPegoIA** con agua limpia hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos. Deje reposar 5 minutos para que actúen los aditivos especiales de la fórmula. Pasado ese tiempo, vuelva a remasar el pegamento. Extienda la mezcla con una llana dentada sobre la superficie en paños no superiores a 2 m² (ó 1 m² en el caso de que esté expuesta a insolación parcial). Presione la pieza en sentido vertical ascendente y horizontal en una sola aplicación. Presiónela con un mazo de goma hasta conseguir el correcto contacto con el pegamento. Es conveniente levantar alguna de las piezas periódicamente para verificar si se desprende perfectamente encolada. De no ser así, el pegamento está secando. Retirelo de la superficie y prepare una mezcla nueva.

Recomendaciones:

El espesor de aplicación del **InstalPegoIA** debe ser inferior a 10 mm. La temperatura de aplicación no debe ser superior a los 35°C ni estar por debajo de los 5°C. En superficies verticales inicie la instalación desde el extremo inferior. Es conveniente dejar juntas de 2 mm entre las piezas. Pasadas las 24 horas, aplique **InstalKolor** para sellar las juntas (carateo).

No utilice **InstalPegoIA** sobre paneles de yeso, madera, metal o cartón, ni sobre soportes con insolación directa, lluvias o riesgo de heladas.

Rendimiento:

Tamaño Diente Llana	Kg/m ²	m ² /Saco (14 Kg) *
6 mm x 6 mm	6 - 7	2,00
8 mm x 8 mm	7 - 8	1,50
10 mm x 10 mm	9 - 10	1,20

* Se sobreentende que las superficies están perfectamente niveladas



Características Técnicas:

Resistencia a la tensión (adherencia)	>0,55 N/mm ² (28 días)
Resistencia a la Fiezo tracción	≥ 2 N/mm ²
Dosis de agua	3,50 ± 0,25 Ltr/ SACO (14kg)
Tiempo reposo (después amasado)	3-5 min
Tiempo de corrección (una vez instalado la baldosa)	20-30 min (Según Condiciones Ambientales)
Tiempo previo al tránsito	08 Horas
Deslizamiento en pared (en 1308:1996)	≤ 0,1 mm
Absorción de agua UNE-EN-1015-	≤ 0,4kg/(m ² m ² 0,5)
Densidad del polvo	1,4 ± 0,1 Kg/Ltr.
Temperatura trabajo	9°C - 35°C
Clasificación según UNE EN 12004:2008	C1T



MORTEROS VENEZOLANOS[®]

RIF: J-31315384-2

¡Innovamos Soluciones para la Construcción!

www.instalpego.com

